


Tek. patenta № 1723

Klase: 12-6.

128

P. J.

8/6-34/3



Finanču ministrijas
Patentu valdei.

Izgudrojuma pieteikums.

Pieteicējs (vārds, uzvārds jeb firmas nosaukums un adrese):

Jānis Jēkaba d. L a m b e r g s, dzīv.

Rīgā, Marijas ielā 57/ 4.

Pilnvarnieks (vārds, uzvārds un adrese):

Iesniedzot ar šo divos eksemplāros zīmējumus un aprakstu, lūdzu izsniegt 1) man
patentu uz izgudrojumu ar nosaukumu: izskapts - striķis.

Pielikumi:

1) Apraksts 2 eks. uz 2 lap.

2) Zīmējumi 2 „ „ 2 „

3) 1) Pilnvara, pilnvaras noraksts.

4) Latv. b. kvīte № 15725724.

no 193. 1. g. 4/11

par pieteik. nod. nomaksu.

5) pat. valdes
apliecība par izgudrojuma pa-
tentēšanu.



RĪGĀ, 193. 1. g.

1) Pieteicējs
Pilnvarnieks

J. Lambergs

1) Nevajadzīgo nostrīpot.

Lēmums:

1) Pieņemto patentu izsniegt.
30. 7. 32.

A. Kelars
A. Kelars

2

Atzīmes par patentu gada nodevu nomaksu.

Gads	Latu	Līdz		Latvijas bankas kvītes no		
		mēnesis	gads	mēnesis	gads	numurs
1						
2	10.-	11. Y.	1935	9. Y.	1934	17/20626.
3	15.-	11. Y.	1936	11. Y.	1935	15/20626.
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Piezīmes:

- 1) Aizsardzības apliecība izdota 193..... g. ar №.....
- 2) „ „ „ izsludināta V. V. 193..... g. numurā.
- 3) Patents izsniegts 193..... g.
- 4) „ „ izsludināts V. V. 193..... g. numurā.
- 5) „ „ atraidīts 193..... g.
- 6) „ „ dzēsts 193..... g.

3

I723

JĀNIM JĒKABA d. L A M B E R G A M,
RĪGĀ, Marijas iela 57/ 4.

IZSKAPTS - STRĪKIS,

I5/piecpadsmit/

APRILĀ

33

APRILĪ

APRILĪ

38

// APRILĪ

3



I z k a p t s - s t r i ķ i s .

Izkapts - striķis tiek līdz šim pagatavots: 1/ izgatavo koka plānu planciņu, pie kam viens gals no šīs plancīņas tiks lietots kā rokturis, bet uz otra gala tiek uzsmērēta zināma asa masa, kura kalpo pēc sakalšanas izkapts uzasināšanai. 2/ Plancīnai vajag būt gludi ēvelētai lai būtu patīkamāki paņemt rokā un lai asā masa, kura tiek uzsmērēta uz plancīņas viena gala stipri piekalstu pie koka plancīņas. 3/ Kokam, no kura pagatavo striķa planciņu, vajag būt pilnīgi sausam, pretejā gadījumā asā masa kokam nepiekaltīs. 4/ Asās masas uzsmērēšanai uz koka plancīņas vajag iestrādājušos specialistu, kurš spēj pagatavot apmēram līdz 150 gabalu dienā šādu striķu. 5/ Asās masas sagatavošanai, lai viņu varētu uzsmērēt uz koka plancīņas, jāpiejauc liekas šķidrvielu daļas /eļļa /kā arī citas ķimikālijas, lai varētu sasniegt asai nesakaltušai masai sviestveidīgu izskatu un tikai tad tādā veidā ir iespējams uzsmērēt aso masu uz koka plancīņas. 6/ Uzsmērētais asās masas daudzums, uz koka plancīņas nav nekad noteikta biezuma kā arī nenoteikta formata /roku darbs/. 7/ Visi līdz šim pielietotie paņēmieni pie izkapts - striķa izgatavošanas stipri sadārdzina minēto priekšmetu/koks un koka plankas apstrādāšana/.

Lai novērstu šīs nepilnības /koka plankas izgatavošana, vesela ierīce, zāģi un ēvelmašīnas, asās masas uzsmērēšana uz koka plancīņas ar rokām un mazs darba ražīgums līdz 150 gabalu dienā uz viena strādnieka/ patentam pieteiktais striķis tiks izgatavots koka plancīņas vietā, tiek lietota dzelzs stiepule, jeb plakana dzelzs, kura pilnīgi iegremdēta asajā masā, asā masa tiek iespiesta iekš zināmas veidnes un tādā ceļā panāk vienādu gludu virsmu un noteiktu formātu, nelietojot liekas šķidrvielas un citas ķimikālijas pie asās masas sagatavošanas.

Darbs neprasa vairs nekāda specialista un ražīgums paceļas līdz 700 dienā no katra strādnieka, kas stipri palētina priekšmetu. Slapjumu,

5

kuŗa uzņemšanu sausais koks ļoti veicina un tādā ceļā atdala aso masu no koka plancīnas, tagad izslēgts.

Patenta īpatnības:1/



1/Izkapts - striķis caur to raksturots, ka viņa nesalaušanas spēku atvieto dzelzs stiepule jeb plakana dzelzs, kuŗa iegremdēta asās masas vidū, pilnīgi ieslēgtā veidā .

2/ Izkapts - striķis pēc īpatnības 1/. caur to raksturots, ka slapjums nespēj atdalīt aso masu no stiepules, jeb plakanā dzelzs stienīša, jo viņa ieslēgta no asās sacietējušās masas.

3/ Izkapts striķis pēc īpatnībām 1/. un 2/. caur to raksturots, ka šķidrvielu/ eļļas / un citu ķimikāliju pielietošana pie sagatavošanas ir stipri mazāka, caur ko izskapts striķis dabū pilnīgu asumu.



4/ Izkapts striķis pēc īpatnībām 1/. , 2/. un 3/. caur to raksturots, ka viņam var piedot plakanu, apaļu vai citādu veidu piemērojoties vajadzībām.

H. Vamberg



J. Laueberg
3

top



B. Kauberg